

## KTB.80.4002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.80.4002

**Tanımı** Tescilli Yapılarda Özgün Sıva Katmanlarına Paraloid ile Enjeksiyon Yapılması

**Birimi** m2

**Kurum** Kültür Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2022-3	953,95	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	2039,31	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	488,51	0,00	0,00
2022-1	756,70	0,00	0,00
2023-1	1448,09	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

## KTB.80.4002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tanımı: Yapı Denetim teşkilatının bilgi ve direktiflerine uygun olarak aseton ile inceltilmiş Paraloid B72 ile yine at iğnesi takılmış 50cc lik enjektöre çekilir. Açılan enjeksiyon yolundan yavaşça ve taşmaları önlemek için enjektör etrafından pamuk ile tampon yapılarak, dikkatli bir şekilde enjekte edilir. Bu işlem ile hem boşluklar oluşmuş iki siva arasında, birbirine bakan yüzeylerde, ayrılma, çatlama, tozuma gibi etkenler ortadan kaldırılır, hem de siva arkası sertleştirilerek siva şerbeti enjeksiyonu için hazır hale getirilir. Bu işlem bütün deliklere uygulandıktan sonra iyice kurumması için bırakılır. Silikon alçı kabına enjeksiyon yapılacak yerin ihtiyacına göre su koyulur. Hazırlanacak sıvı harcın yapışkanlığını, sertlik derecesini arttırmak ve daha homojen bir karışım elde etmek amacıyla suyun içerisine çok az miktarda saf akrilik sulu reçine karışımı ilave edilir ve karıştırılır.

Sıvadaki enjeksiyon deliğine ince serum hortumu takılır ve enjeksiyonun açılan yol içerisine yapılabilmesi için iyice enjeksiyon yoluna doğru itilir. Hazırlanan sıvı harç karışımı 50cc lik enjektöre ucunda iğne olmadan çekilir. Enjektör serum hortumunun diğer ucuna takılarak yavaşça içerisindeki sıvı karışım enjekte edilir. Serum hortumunun siva ile birleşim yerine pamuk ile tampon yapılarak taşması engellenir. Bu arada yapılan enjeksiyonun açılmış olan diğer deliklerden taşmaması için de delikler plasterin ile geçici olarak tıkanır. İşlem yapılan özgün siva katmanları arasındaki enjeksiyon yoluna hazırlanan harç yavaşça ve en son enjeksiyonu kabul etmeyip taşma derecesine gelene kadar emdirilerek enjekte edilir ve kurumaya bırakılır. Diğer deliklere geçilirken plasterin çıkarılır ,eğer yüzeyde kalıntıları varsa bistüri yardımıyla temizlenir ve sırasıyla bütün delikler için tüm işlemler tekrarlanır. Serum hortumu giremeyecek kadar dar yerlerden ise enjektöre yine at iğnesi takılarak büyük iğne ile ve daha sıvı bir harç hazırlanıp aynı işlemler tekrarlanarak hazırlanan harç emdirilip enjeksiyon yapılır. Bu işlem, tekrarlanarak tüm alt siva katmanları tamamen harç ile dolana kadar yapılır ve kurumması beklenerek kontrol edilir. Yüzeye taşmalar olmuşsa pamuk ve saf su ile silinerek temizlenir. Harcın yoğunluğu ve tekrar işlemi zeminin ihtiyacına göre değişir. Bu işlemler için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı .....TL. dir.

ÖLÇÜ: Enjeksiyon yapılan alan metrekare cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.80.4002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.300.1507	04.506/A06	Şeffaf koruyucu	kg	0,150000
04.V37/9		Aseton	LT	0,500000
04.V37/10		Enjektör	Adet	0,400000
10.300.1603	04.516	Pamuk	kg	0,100000
04.V39		Eldiven	Adet	2,000000
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.